

FICHA TÉCNICA

**Caixa c/100 luvas
ANSELL MICROFLEX
MEGA TEXTURA 93-256
T:M**



Luvas descartáveis de nitrilo que proporcionam uma aderência segura e uma proteção duradora.

IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA

Mega Textura 93-256 Luva descartável de nitrilo laranja de punho curto com punho levantado

Maior aderência: Com a nossa superfície Mega Texture para uma aderência consistente em condições secas e molhadas

Resistência aos rasgões: Espessura robusta da palma de 0,13 mm/5,1 mil para resistir aos rasgões durante a utilização

Alta visibilidade: cor laranja para aumentar a visibilidade durante o trabalho

Durável: A fórmula forte proporciona uma protecção durável e confortável para as mãos

Aprovado para alimentos: Ideal para uma vasta gama de aplicações de manuseamento de alimentos

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Indústrias**

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Transformação de alimentos
- Máquinas e equipamentos
- Manutenção
- Fabrico
- Reciclagem e eliminação de resíduos
- Transportation

Recomendado para

- Fim geral Pós-venda automóvel
- Transformação e manuseamento de alimentos
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Reparação de motores e transmissões
- Trabalhos mecânicos
- Manutenção
- Rotação e mudança de pneus
- Manutenção de veículos
- Montagem de peças

TAMANHO	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
CÓDIGO	93256070	93256080	93256090	93256100	93256110

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Informações sobre o produto:****Súperficie luva externa**

Com textura integral

Normas de auditoria

ISO 13485, ISO 9001

Certificações de produtos

Arrete du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177- 2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001:2015, ISO 18889:2019 G1, UKCA, EN 1149

Embalagem overview

100 luvas por embalagem | 10 dispensadores por caixa | 1000 luvas por caixa

Instruções de armazenamento

Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição

País de origem

Tailândia

A segmentação do produto

Robustez

Antiestático

Sim EN1149

Livres de silicone

Não

Aceladores químicos de vulcanização

Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC)

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Propriedade físicas:**

	Valores típicos	Método de teste
Comprimento (mm)	240/9.45	ASTM D6319, ASTM D3767
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	AQL: 1.5	ASTM D5151, EN 455-1, EN 374-2
Espessura da palma (mm/mil. Pol.)	0.13/5.1	ASTM D6319, ASTM D3767
Espessura dos dedos (mm/ mil. Pol.)	0.16/6.3	ASTM D6319, ASTM D3767

	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento	
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Força de rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

Normas de desempenho e conformidade regulamentar:

IMP 237_2022.01.01

